

## アルミクリーナー（AS-101）

施工対象： 外装アルミ製品

使用材料一般名称： 有機酸 特殊アルミ洗浄修復剤

使用材料： アルミクリーナー(AS - 101)

メーカー： 株式会社 ピアンコジャパン

工程	材料及び処置	塗布量 (kg / m <sup>2</sup> )	塗り重ね 乾燥時間 (20 )	作業方法	希釈率 (%)	
1	素地調整	油・ホコリ等、一般的な汚れについては、高圧水洗及び水ウエス拭き等にて除去する。				
2	洗 浄	アルミクリーナー AS - 101 適量をアルミ部材に直接塗布し、10秒程度なじませた後、マジクロン・専用パッド・ブラシ等で軽くこすり洗います。 (汚れの酷い場合は繰り返して実施)	0.05 ~0.07	-	スポンジ パッド マジクロン 刷毛 ウエス	0
3	仕上げ	アルミクリーナーAS - 101が部材に残存しない様に、清浄なウエスで入念に水拭きを行なう。	-	-	ウエス	-

塗布量は被塗物の形状、素材・塗装方法・環境などによって、増減することがあります。

5分以上、アルミ部材に塗布したまま放置しない事。

被着体の温度が30度を超える場合は、散水等にて温度をさげてから、アルミクリーナーを塗布する。