

ビアンコートW (BC-101W)

施工対象： 木部外装＜全般＞

使用材料一般名称： 浸透型着色ガラス塗料（木材保護塗料）

使用材料： ビアンコートW (BC-101W)

メーカー： 株式会社 ビアンコジャパン

20℃ 湿度65%

工程	使用材料	希釈剤 希釈率(%)	塗布量 (L/m ²)	塗り重ね 乾燥時間 (25℃)	作業方法
1	素地調整	- 素地に傷や変色がある場合には予め補修しておく。 - 粒度 180~240 程度で空研ぎをして表面を仕上げる。 - 木部を傷つけないように研磨くずやほこりを除去し、油類は溶剤等で拭き取る。 - 素地の木材含水率は、18%以下を標準とし、乾燥状態で塗布する。			
2	1回目塗布 (ハケ等)	ビアンコートW (BC-101W)	無希釈	0.040 ~0.050 L/m ²	夏期 1~3 時間 冬期 2~4 時間 刷毛等
3	素地調整	- 塗布後、夏期 1 時間・冬期 2 時間経過後、粒度 240~400 程度で空研ぎをして毛羽たちを除き、表面を仕上げる。 - 木部を傷つけないように研磨くずやほこりを除去する。			
4	2回目塗布 (ハケ等)	ビアンコートW (BC-101W)	無希釈	0.020 ~0.030 L/m ²	夏期 1~3 時間 冬期 2~4 時間 刷毛等
5	仕上げ	- 塗装完了後、24 時間以上養生してから出荷する。 - 屋外の場合は、雨水等がかからないように 48 時間以上養生する。			

【留意点】

- * 施工前に、沈殿物等が無いように、ビアンコートWを良く攪拌してください。
- * 必ず試し塗りをを行い、仕上がりや、塗布対象材へのビアンコートWの浸透具合について確認し、問題がある場合には施工を避けてください。
- * 「雨天時」「湿度 85%以上の時」「気温 5℃以下の時」には施工を避けてください。
- * 塗布においては、1 回目と 2 回目は同じ色を使用してください。
- * 塗布量は素材の吸い込み具合により大きく変わりますので、上記表は目安としてください。
- * 乾燥時間は塗装状況により変わりますので、上記表は目安としてください。

特に以下の場合には注意して下さい。

湿度の高い場合・低温の場合・塗布量が多すぎる場合

下塗りが未乾燥な状態で重ね塗りした場合・塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合

株式会社 ビアンコジャパン

〒601-8362

京都府京都市南区吉祥院長田町 47 番地

TEL 075-693-5531 FAX 075-693-5522