

プラントリペア キズパッチ

カートリッジ式
塗り床材簡易補修キット



ケミクリート E などのエポキシ樹脂系塗り床の傷、欠損、ひび割れの簡易補修に。

- 組立キットによるカートリッジ方式の施工で簡単に補修可能です。
- 施工後6時間で硬化(23℃)します。
- ケミクリートE近似色12色完備。

主な用途

エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細ひび割れ、アンカー穴跡の補修

作業工程

施工条件	必要な道具・工具
気温 5 ~ 30℃、乾燥面 ※ 5℃以下は硬化不良となります。	紙コップのような容器 2ヶ以上、養生テープ、 保護手袋(軍手、ゴム手袋)、爪楊枝 他

欠け



クラック



施工中



施工後

標準色 ケミクリート E 近似色



【取扱上の注意】

- ・ 作業中は保護めがね、軍手、ゴム手袋を着用してください。
- ・ 服・靴についた材料は落ちませんのでご注意ください。(保護用または作業用の服、靴の着用をおすすめします。)
- ・ 手は軍手、ビニル手袋などで必ず保護してください。
- ・ 汚れた手袋等で顔などの露出した肌や目をごすらないでください。かぶれや炎症をおこす場合があります。
- ・ スタティックミキサーは使い捨てです。使用毎に新しいものと交換してください。
- ・ 皮膚についた場合は、石鹸で洗い落としてください。目に入った場合はすぐに多量の水で洗い、医師の診断を受けてください。

【廃棄について】

- ・ 使用済材料や雑巾などはすべて産業廃棄物です。通常ゴミと一緒に廃棄はできません。

1

補修箇所の乾燥確認と清掃



2

キズパッチ用カートリッジガン
の組立



3

あらかじめ用意した紙コップ等に
最初の2cc (トリガー2握り
分) を捨てる



4

補修箇所にキズパッチを塗付

小さな穴や欠け	大きめの欠け・アンカー跡
厚紙等に少量押し出し、爪楊枝等で塗付	少し盛り上がるようにガンから直接塗付



5

養生

写真は養生の一例です。



6

施工後 6 時間で開放

硬化時間の目安

温度	軽歩行ができるまで	台車走行ができるまで
15℃	8 時間	24 時間
23℃	6 時間	16 時間
30℃	4 時間	12 時間



施工
終了