

EMBフレキシブルダクト 耐薬品性

薬品名(濃度重量%・温度℃)	塩化ビニル樹脂 軟質(PVC)	
酢酸	Acetic acid	○
アセトン	Acetone	×
アセチレン	Acetylene	◎
アンモニア水	Ammonia Solution	○
ベンゼン	Benzene	×
臭化物	Bromide	○
ブタン	Butane	○
炭酸ガス	Carbon Dioxide	◎
エタン	Ethane	◎
ホルムアルデヒド	Formaldehyde	○
ヘリウム	Helium	◎
水素	Hydrogen	◎
塩酸(10・RT),(20・RT)	Hydrochloric Acid	○
メタンガス	Methane Gas	◎
メタノール	Methanol	○
メチルベンゼン	Methyl Benzene	○
硝酸(10・RT)	Nitric Acid	○
硝酸(30・RT)	Nitric Acid	△
硝酸(70・RT)	Nitric Acid	△
窒素	Nitrogen	◎
オゾン	Ozone	○
フェノール	Phenol	×
リン酸(30%)	Phosphoric Acid	○
プロパン	Propane	◎
硫黄(10・RT)	Sulphur	○
硫酸(30・RT)	Sulphuric Acid	○
トルエン	Toluene	×
塩水	Solt Water	◎

* RT(room temperature):室温。

* 濃度表記の無い薬品は飽和状態です。

耐薬品性を簡単にまとめた一覧表です。
あくまで参考値になります。保証値ではありません。
実際のご使用は、実験試験でのご確認の上ご使用お願い致します。

- ◎ 全くあるいはほとんど影響がない。
- 若干の影響はあるが条件により十分に使用に耐える。
- △ なるべく使用しないほうがよい。
- × 大きく影響がある為、使用に適さない。