

ステンクリーナー（SS-101）

施工対象： 外内装ステンレス製品
 使用材料一般名称： 有機酸 特殊ステンレス洗浄修復剤
 使用材料： ステンクリーナー（SS-101）
 メーカー： 株式会社 ビアンコジャパン

工程		材料及び処置	塗布量 (kg/m ²)	塗り重ね 乾燥時間 (20℃)	作業方法	希釈率 (%)
1	素地調整	油・ホコリ等、一般的な汚れについては、高圧水洗及び水ウエス拭き等にて除去する。				
2	洗 浄	ステンクリーナー SS-101 適量をステンレス部材に直接塗布し、10秒程度なじませた後、マジクロン・専用パッド・ブラシ等で軽くこすり洗いする。 （汚れの酷い場合は繰り返して実施）	0.05 ～0.07	—	スポンジ パッド マジクロン 刷毛 ウエス	0
3	仕上げ	ステンクリーナー SS-101 が部材に残存しない様に、清浄なウエスで入念に水拭きを行なう。		—	ウエス	—

- ※ 塗布量は被塗物の形状、素材・塗装方法・環境などによって、増減することがあります。
- ※ 5分以上、アルミ部材に塗布したまま放置しない事。
- ※ 被着体の温度が30度を超える場合は、散水等にて温度をさげてから、ステンクリーナーを塗布する。

株式会社 ビアンコジャパン
 TEL.075-693-5531 FAX.075-693-5522