

ThreeBond

2003年12月17日
株式会社スリーボンド

技術資料

ThreeBond 6950、6950B

工業用ペーパーワイパー

1. 概要

ThreeBond6950、6950B（ThreeBondは以下TBと略す）は100%純粋パルプと独自の製法特許で製紙の長所と布製の長所を併せ持つペーパーワイパーで、布の良さを損なうことなくハードな使用に耐え、優れた吸収性を持ちます。清潔で均一な仕様と物性は慣れるほどに作業の能率を高め、衛生的な職場環境を保持します。

2. 特長

- (1)水や各種溶剤に対して優れた耐性を有しています。
- (2)水や各種溶剤に対して優れた吸収力を有しています。
- (3)紙製ですので手軽に焼却でき後始末の手間が大幅に省けます。
- (4)使い勝手のよい大きさにカットできるミシン目が入っており、無駄なく経済的に使用できます。（TB6950：ロールタイプ）

3. 用途

工場や職場における水をはじめとする各種液体の吸収および拭き取り。

4. 性状

TB6950の性状を表1に、TB6950Bの性状を表2に示す。

表1 TB6950の性状

項目	単位	1110カット	580カット
紙幅	mm	335～345	335～345
ミシン目長さ	mm	293～332	293～332
カット数	枚	1110	580
全長	m	325	169

表2 TB6950Bの性状

項目	単位	100枚	40枚
紙幅	mm	330～345	330～345
1枚の長さ	mm	295～330	295～330
カートン入数	枚	100	40

5. 特性

TB6950、TB6950Bの特性を表3に示す。

表3 TB6950、TB6950Bの特性

項目	試験方法	単位	特性値	備考
坪量	JIS P 8124	g / m ²	75～85	
吸水量	次頁に記載	g / m ²	400～630	
縦強度	JIS P 8113	N / 25mm	11.2～21.1	
横強度	JIS P 8113	N / 25mm	7.5～12.7	
湿潤縦強度	JIS P 3104	N / 25mm	7.8～15.2	

吸水量試験方法

JIS P 8111で定められた標準条件下において、3インチ×3インチにカットした試料を、治具を用い、 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ の水に2分間浸した後、30分吊り下げ放置（水切り）を行い、その時試料が吸収した水の量を、試料1㎡当りに換算して報告する。

6. 使用方法

- ・TB6950（ロールタイプ）は必要量を引き出し、ミシン目に沿って切断お使いください。
- ・TB6950Bは必要量を化粧箱から取り出してお使いください。

7. 危険物表示（消防法による表示）

非危険物

8. 商品形態

TB6950（ロールタイプ）：1110カット（325m）
580カット（169m）
TB6950B（化粧箱入り）：100枚入り、40枚入り

9. 取り扱い上の注意点

- ・紙製品ですが水には溶けませんので下水などには流さないでください。
- ・使用後は焼却処分するか可燃物として廃棄処理してください。
- ・直射日光を避け、湿度の低い $10 \sim 25^{\circ}\text{C}$ の暗所で保管してください。
- ・工業製品ですので、家庭用には使用しないでください。

10. 注意

工業用

（家庭用には使用しないでください。）

本製品をご使用になる前に以下の販売条件をご承諾のうえご使用ください。

- ①記載データ等の技術情報については、当社規定の試験方法による実験値でありますので正確性と完全性についての絶対的な保証はいたしかねます。
ご使用される方は、本製品をご使用になる前に用途、目的にかなっているかどうかを必ずご使用される方自身でご判断いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。
保証の範囲は明らかな不良品の交換のみとさせていただきます。
- ②本製品の誤った取り扱いによる傷害または損害については責任を負いかねます。
- ③本書に記載されている以外の事項については、契約書によらない限り責任を負いかねます。