

誰でも!家で!!簡単に塗れる!!! うま〜くヌレール



ビニールクロスに直接塗れて、
ポロポロの古壁に剥がさず塗れる。
新築の石膏ボードにもOK!
外壁や外塀、水廻りにも塗れる!!



キズがつきにくく丈夫!
水拭きOK、剥がれない!

うま〜くヌレールは安心・安全の健康漆喰壁です。

うま〜くヌレール 仕上げ用 うま〜くヌレール 下塗り用



日本建築上材工業会認定
登録番号 0306004
試験等級区分 F☆☆☆☆
問合せ先 http://www.nsk-web.org/



日本建築上材工業会認定
登録番号 0306005
試験等級区分 F☆☆☆☆
問合せ先 http://www.nsk-web.org/

チューブタイプは、お試し塗りやちょっと足りないとき、
木工家具などの雑貨に!

カラーバリエーション 標準色(18kg缶・5kg缶・チューブ共通)



塗った直後の色は濃い色ですが、乾燥すると表記カラーに近づきます。
漆喰は自然素材のため、色幅が生じますので予めご了承下さい。
表記カラーは印刷の色なので、実際の色と異なります。

うま〜くヌレール仕上げ用



ビニールクロスや
古壁・石膏ボード、
ほとんどの下地が
これだけでOK!

うま〜くヌレール下塗り用

合板・化粧合板・ペンキ塗装面(劣化ナシ) モルタル・コンクリート・ブロック・タイル面だけに使用



残っても廃棄する必要ありません!

右記のように保管していただければ、いつでも再使用できます。

[18kg缶・5kg缶の場合] 付属のラップフィルムを材料の上の
のせ、容器を密封し凍結しない場所で保管してください。

[チューブタイプの場合] チューブを膨らませず、凹ませたまま、
キャップを開けて凍結しない場所で保管してください。



暮らして安心・実感 うま〜くヌレール 7つのチカラ

- ✓【調湿力】 ジット結露を抑えてお部屋の湿気を調節。
- ✓【防カビ】 天然素材の優れたチカラが繁殖を抑える。
- ✓【安心力】 ホルムアルデヒドを吸着し、再放出しない。
- ✓【消臭力】 お部屋タバコ・ペット臭を吸収する。
- ✓【明光性】 お部屋の中を明るくキレイにする。
- ✓【不燃力】 台所でも安心して使える不燃性。
- ✓【快適力】 CO₂を吸収、キレイな空気を実感できる。

縛る手間一切ナシ!

フタ・キャップを開けてすぐ塗れる。

タレにくくて、粉の飛散ゼロ! 周りを汚さず作業できる

何も混ぜずに手で軽く揉むだけで、お好みの柔らかさに調節できるよ。

従来の漆喰や珪藻土と違い、**全色「緑の」手間が一切なく、容器を開けてすぐ塗ることが**できます。

準備するもの

マスキングテープ 柱との境目などをキレイにカバー!	コロナマスク 床を覆って汚さないで作業をする為に!	ゴム手袋 作業中は手に材料が付かないように必ず!	おたま 素材をすくってコテ板にのせる為に。
うま〜くヌレール こて これで断然キレイに簡単に塗れる。	うま〜くヌレール 角こて コーナーがキレイに、平滑に仕上がる角こて。	うま〜くヌレール こて板 塗りやすく、こぼれにくい。掃除も簡単なこて板。	うま〜くヌレール テープ 石膏ボード・合板の継ぎ目補強ならおまかせ。

これで安心。周囲を汚さないための準備。

ステップ1

柱との境目や塗り分け部は、マスキングテープでカバー。コツは塗り厚分を2~3mmあけて貼ること。塗り終わったらすぐに剥がして下さい。

ステップ2

床面と壁面の境目には、コロナマスクを貼り床を覆うと安心。ブルーシートや新聞紙で床を覆えば更に安心です。

下地によって、塗る手順がちよっと違うよ。下の施工手順と施工方法をよく読んで施工しよう。

ビニールクロスに直接塗る場合

- うま〜くヌレール(仕上げ用)をこするよう塗る。クロスが透けて見える薄さにして下さい。
- 1回目の塗りから1~2時間乾燥させて、もう一度(仕上げ用)を重ね塗りして完成。

※天井クロスの場合は、壁と違いクロスを剥がしてから作業して下さい。

※撥水性・耐水性のクロスも、剥がしてから作業して下さい。

※ビニールクロスの材質によっては臭気が発生することがあります。この臭気には有害性はございません。

ビニールクロスを剥がして塗る場合

剥がれた部分はカットして塗ろう

剥がれを除去し、端をタッカー針やビスで止めます。

後の工程は左記①②と同じです。

古壁(繊維壁・砂壁・京壁・土壁)に直接塗る場合

- うま〜くヌレール(仕上げ用)をこするよう塗る。古壁が透けて見える薄さにして下さい。
- 1回目の塗りから1~2時間乾燥させて、もう一度(仕上げ用)を重ね塗りして完成。

※1回目の塗り付け後、アクやシミが浮き出た場合は、翌日以降に重ね塗りをして下さい。※1回目の塗り付け後、下地によっては髪の毛の太さほどの小さなビビの出る場合がありますが、問題ありません。翌日以降に重ね塗りすれば消えます。※古壁が劣化し、傷んでいる場合は古壁を剥がしてから塗って下さい。

「こて」で塗る

コテ面の柔らかい「うま〜くヌレールこて」を立てて塗るのがコツ。

「角こて」でならす

コーナー部をこてで塗って、その後、角こてで平滑にならします。

「ゴム手袋」で塗る

「土いじり」感覚で楽しく塗って下さい。手軽でキレイに仕上がります。

石膏プラスターボードに塗る場合

- ボード継ぎ目にうま〜くヌレールテープを貼り、継ぎ目カット部にうま〜くヌレール(仕上げ用)を埋め、半日してもう一度テープが隠れる幅で薄く塗って下さい。
- 継ぎ目処理翌日以降うま〜くヌレール(仕上げ用)をこするよう塗る。ボードを透けて見える薄さにして下さい。
- 1回目の塗りから1~2時間乾燥させて、もう一度(仕上げ用)を重ね塗りして完成。

※ボードの継ぎ目処理は、できるだけ薄く塗るようにして下さい。

コンクリート・ブロック・合板・ペンキ面・タイル面に塗る場合

- うま〜くヌレール(下塗り用)を1mm程度に薄く塗って下さい。
- 下塗り翌日以降、うま〜くヌレール(仕上げ用)をこするよう薄く塗って下さい。
- 1回目の塗りから1~2時間乾燥させて、もう一度(仕上げ用)を重ね塗りして完成。

※外壁・外塀に施工する場合は、施工後2日は、雨に当てないようにして下さい。

うま〜くヌレールは床にタレやすいシーラーが不要。

【使用上の注意】【材料】●材料が若干硬いと感じた場合は、何も混ぜず多少揉んでいただければ柔らかくなります。品質上の問題はありません。●材料上部に水分が浮かんでいる場合は、その水分を捨ててください。品質上の問題はありません。【色】●白色・黒・ベングラ以外は、乾燥すると、乾燥前の色より薄くなります。●塗り方・気象条件によって、色は若干異なることがあります。●外部に白色以外を使用する場合、白華現象とって白い粉を吹くことがあります。外部使用の場合は、白色・淡色系をお薦めします。外部使用の場合は、屋根がかりのある壁面や水切り笠木の端に使用してください。黒は室内専用です。黒を外壁で使用する場合は下記フリーダイヤルへお問い合わせください。【施工】●杉板等にうま〜くヌレールが付着すると、杉板等の変色する恐れがあります。材料が付着しないよう、必ず養生してください。●気温(室温)5℃以下では、施工を見合わせてください。●室内施工中は窓を開けて下さい。早く乾燥します。【取り扱い】●材料は強アルカリ性です。ポテツとしたペースト状で一切飛散させませんが、目には材料が入らないよう、十二分注意してください。万が一目に入った場合は、目をこすらず、すぐに清水で10分以上洗浄し、直ちに眼科医の診察を受けてください。天井施工やお子様の施工では、必ず保護メガネを着用ください。●材料を使用する際は、必ず防水性のあるゴム手袋を装着し、手や顔、首の皮膚に材料がつかないようにしてください(軍手など布製の手袋、破れやすいビニール手袋は使用不可)。皮膚に材料がついたときは、すぐに除去してください。材料が皮膚に触れ続けると、場合によっては肌荒れや化学火傷をすることもあります。顔の汗を拭く際など、つい手で顔を触りがちですので、ご注意ください。乾燥後(塗ってから24時間)は、壁面に皮膚が触れてもそうした現象・問題は一切起きません。なお、乾燥し壁になった材料は、肌荒れしません。●子供、高齢者の手の届かない所に保管し、誤飲誤食しないてください。●凍結厳禁です。●塗り道具は使用後速やかに水洗いしてください。●汚れてもよい服・靴で、作業してください。●硬化時間は24時間です。乾燥後は無臭になります(ビニールクロス下地の場合、他の下地と比べ、乾燥が遅くなります)。【容器の廃棄】●不要になった容器はプラスチックとして分別し、お住まいの市町村のルールに従って処分してください。

LABOのご予約・ホームセンター実演・お試し塗り会の情報は、公式HPから!

京都 一条城前

うま〜くヌレール LABO 京都

SHIKKUI life Style Laboratory - Kyoto

〒604-8305
京都府京都市中京区御池通大宮東入る市之町170

▶地下鉄二条城前 徒歩2分
▶JR二条駅 徒歩5分

お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

東京 上野駅そば

うま〜くヌレール LABO 東京

SHIKKUI life Style Laboratory - Tokyo

〒110-0015
東京都台東区東上野3-38-4 ヤマトビル2F・3F

▶JR上野駅 徒歩5分
▶地下鉄上野駅1番出口 徒歩2分

お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

LABO 東京

SHIKKUI life Style Laboratory - Tokyo

〒110-0015
東京都台東区東上野3-38-4 ヤマトビル2F・3F

▶JR上野駅 徒歩5分
▶地下鉄上野駅1番出口 徒歩2分

お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

LABO 東京

SHIKKUI life Style Laboratory - Tokyo

〒110-0015
東京都台東区東上野3-38-4 ヤマトビル2F・3F

▶JR上野駅 徒歩5分
▶地下鉄上野駅1番出口 徒歩2分

お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

**LABOのご予約
実演会の
予定は
こちら**

nippon plaster

日本プラスター株式会社

https://www.plastesia.com

うま〜くヌレール

うま〜くヌレールは、日本プラスター株式会社の登録商標です。

本社・工場 〒327-0311 栃木県佐野市多田町188-2
TEL:0283-62-6511(代) FAX:0283-62-8851

西日本営業所 〒604-8305 京都府京都市中京区市之町170

SHIKKUI Design STUDIO TOKYO-
〒110-0015 東京都台東区東上野3-38-4

フリーダイヤル

0120-323-960

受付時間 **8:00~17:00** 平日・休日問わず
製造元の私たちが責任を持ってお答えします。