

No-tape

既設ピールアップ糊の粘着消し剤

ディノコート 5100

JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合

速硬化タイプ



4kg 金属缶

塗って乾かすだけ

- 一液タイプで作業性良好。
- 粘着を遮断します。
- 乾燥・硬化速い。

混合・計量が必要ありません。
既存の接着剤に浸透し粘着が残りません。
貼替えの施工期間が短縮されます。

ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン
パラジクロロベンゼン を配合していません



ノーテープ工業株式会社

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品
既設ピールアップ糊の粘着消し剤

1 液型ウレタン樹脂系

ディノコート

5100

用 途

下地粘着除去用プライマー
ピールアップ糊敷設下地の
床材貼替え施工

性 状

主 成 分	一液型ポリウレタン樹脂
外 観	微黄色液体
不揮発分	約 49%
比重 (20℃)	約 1.05

使 用 方 法

- 1 ディノコート5100は、希釈せずにそのまま塗料用刷毛や
ロール刷毛で既設ピールアップ糊面に均一に塗布して下さい。

標準塗布量 約100g/m²

- ディノコート5100の塗布量は、既設ピールアップ接着剤の粘着力に関係なく標準塗布量で塗布して下さい。
- 塗布量が多い場合、硬化不良や発泡を引き起こしますので、液溜りが出来ない様に均一に塗布して下さい。液溜りが出来てしまった場合は、素早く均一にして下さい。
- 既設ピールアップ接着剤の塗布状態によりディノコート5100が下地にしみ込む様な場合は、塗布量が多くなってしまいます。

- 2 ディノコート5100の施工面が乾燥・硬化し、指で触っても付着しなくなるまで養生して下さい。

標準乾燥・養生時間			
施工温度	5℃	20℃	35℃
乾燥時間	3 時間	1 時間	30 分間
床貼りまで	6 時間	3 時間	1 時間

※上記時間は接着物や下地の含水率や施工の条件により変わることがありますので
ご注意下さい。

- ディノコート5100の塗布方法や下地の状態、作業条件により、乾燥・養生後も粘着が残る場合があります。その場合再度ディノコート5100を塗布して下さい。

特 長

J A I A F☆☆☆☆ 認定商品

建築基準法による使用の制限がありません。

確実な粘着除去

既設ピールアップ糊面をコーティングする事で表面の粘着を遮断します。

良好な作業性

一液タイプなので計量・混合が不要です。

硬化も速く、工期の短い施工にも適しています。

※本剤でコーティング後、ウレタン樹脂系の一般的な床材用接着剤をご使用頂けますが、施工条件によっては十分な性能が得られない場合があります。ご使用前に確認いただくか、弊社までお問い合わせ下さい。また、ウレタン樹脂系で床材を接着しても、下層にはピールアップ糊が残っているので、耐湿・耐水工法にはなりません。

注 意 事 項

本品には、有機溶剤のほか、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートが1%以上含まれていますので、皮膚に付着したり、蒸気を吸入するとかぶれや中毒その他の健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには下記注意事項を守って下さい。

使用上の注意

- 引火性につき火気厳禁です。
- 屋内で取り扱う場合は、局所廃棄装置を設けて下さい。

労働衛生・保護具

- 取扱い作業中は換気を良くし、溶剤・蒸気を吸い込まないで下さい。
- 取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋を着用し、必要に応じて保護マスクなどを着用して下さい。

応急処置

- 眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
- 皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

作業後の注意

- 取扱い後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。
- 開封した接着剤は速やかに使い切ってください。

貯蔵・保管

- 直射日光、雨水を避けて5～35℃の冷暗所で保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。

廃棄

- 容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。
- 内容物は許可を受けた専門業者に特別管理産業廃棄物として委託する。

その他

- 接着剤以外の用途に使用しないで下さい。
- 不明な点がありましたら、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。



ノーテープ工業株式会社

<http://www.notape.co.jp/>

本社営業部/TEL(072)992-0781

東京支店/TEL (03)5246-4666

神戸営業所/TEL(078)643-1155

本社／大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL (072)992-0131 FAX (072)992-1513