

ポリウレタン系2液反応型接着剤 ＜ディノパック＞ JAIA F☆☆☆☆

用 途

主に浴槽設置施工の脚固定用。

特 長

主剤と硬化剤がアルミパックセットの為、使いやすい。
セメントモルタルと比べ、硬化が早い。

性 状

	主 剤	硬 化 剤
主成分	ポリオール／無機フィラー	ポリイソシアネート
外 観	白色粘稠液	黒褐色液
粘 度	約 25,000mPa・s／20℃	約 200mPa・s／20℃
不揮発分	99%以上	99%以上
可使時間	夏 3分以内、冬 10分以内に使用してください。	

使用方法

主剤・硬化剤のアルミパックを開封して、全量を容器に取り出し、素早く攪拌して混合してください。
混合した接着剤を設置脚の部分に手際よく流した後、浴槽を設置してください。
設置後は、接着剤が硬化するまでの間、浴槽をずらさないでください。

荷 姿

主剤(240g)・硬化剤(80g) 一体型アルミパックセット
50セット段ボール箱入り

注意事項

- ・アルミパック内の主剤・硬化剤は、必ず全量取り出して混合してください。
- ・直射日光や雨水を避けて、換気の良い5～35℃の所で保管してください。
- ・施工する下地に水分が多い場合は、硬化と同時に発泡し、所定の強度が発現しませんので、乾燥後に施工してください。
- ・その他の使用上の注意に関しては、SDSをご参照ください。

20.12.21 [PU_2液] ディノパック JAIA G-06



ノーテープ工業株式会社

本社営業部

TEL (072) 992-0781

FAX (072) 992-0543

東京支店

TEL (03) 5246-4666

FAX (03) 5246-4606

神戸営業所

TEL (078) 643-1155

FAX (078) 643-1156

〒581-0064 大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号
TEL (072) 992-0131 FAX (072) 992-1513