

低臭気メタクリル系樹脂路面簡易補修材 ハイリペアキット

ハイリペアキットは、低臭気メタクリル樹脂と専用骨材を配合した路面簡易補修材です。アスファルト及びコンクリート路面の部分的な凹凸箇所に対して、簡易的に補修できます。

特長

- 浸透性に優れ、アスファルト及びコンクリート下地との一体化が図れます。
- 手作業で簡単に補修できます。
- 小規模補修に適しています。
- 低臭気のため、対応範囲が広がります。
- 伸びと靱性に優れています。
- プライマー無しで塗布可能です。



用途

- 舗装補修 ● 段差補修 ● 凹凸補修 ● 欠損部穴埋め

製品ラインナップ



アスファルト用



コンクリート用

- 容量：4.3kg/箱


名称	容量 (g)
本剤	636
硬化剤	36
骨材	3,628
合計	4,300

施工方法

- ①下地の脆弱部や旧補修材等は除去します。
※油脂分・水分完全除去。
※下地温度を測定し、5～35℃の範囲であることを確認します。
- ②本剤缶に硬化剤を投入し、1分程度よく振り缶内の樹脂液を混合します。
- ③骨材袋をハサミ等で開封し、本剤に硬化剤を入れた混合液を全量投入した後、内容物が出ないようにしっかりと骨材袋を掴みながら、樹脂と骨材を揉みほぐすように混合します。
- ④混合した樹脂モルタルを補修箇所に充填・流し込み、コテ等で下地に樹脂モルタルを均一に塗りひろげます。30mmより厚くしたい場合は、2回以上に分けて施工します。
- ⑤硬化養生をし、樹脂モルタルの硬化を確認できたら完成です。




①下地処理



②混合



③混合



④塗布作業



⑤完了

標準仕様

適用下地	アスファルト用	コンクリート用
施工面積 (t=10mm)	約0.18m ² /箱	約0.2m ² /箱
打設厚/層	～30mm	～30mm
色調	ブラック	ライトグレー

硬化物特性

	単位	実測値		試験方法
		アスファルト用	コンクリート用	
硬化物比重	—	1.96	2.34	JIS K 6833-1
圧縮強度	MPa	15.0	18.5	JIS A 1108
滑り性試験 (C.S.R値)	—	0.91	0.87	JIS A 1454
タックフリータイム目安	時間	6時間 (28℃)		実地目視

※滑り性試験 表面状態：湿潤状態

工業用 家庭用には使用しないでください。

本商品は一般工業用途向けに開発されたものです。商品のご使用に際しては、以下の点をご承諾ください。

- 本書に記載している技術データは、当社規定の試験方法による実測値の一例であり、保証値ではありません。また当社で紹介している用途は、いかなる知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用に際しては、当該用途に使用することの該当性・安全性について必ず事前確認いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。なお、体内への塵込・注入又は残留する恐れのある医療用インプラント用途には絶対使用しないでください。
- 商品の誤った取扱いによる傷害及び損害については、当社で責任を負いかねます。ご使用になる商品の性質・使用方法が不明な場合は、絶対に使用しないでください。
- 商品の安全情報詳細については、安全データシート (SDS) をご確認ください。SDSの入手方法につきましては、当社営業所又はお客様相談室にお問い合わせください。
- 本書の記載内容は、当社独自の判断で変更する場合があります。

※本カタログに記載された内容は予告なく変更する場合があります。

一滴のところで未来をつくる
スリーボンドユニコム株式会社

本社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル9F
TEL:03-6421-7450(代) FAX:03-3495-6751

お求め、お問い合わせは