パイオラン™テープ

難燃テープ FR-10-WH

用途：工事現場や工場内の防炎・難燃シートの固定用

建設技術展
2020 近畿
審査委員特別賞
受賞

現場火災のリスク低減に!

- 自己消火性 燃えにくい
- ノンハロゲン系 難燃剤使用
- 簡単に 手で切れる

規格：50mm 幅 ×25m 巻
入数：30 巻入

▲試験動画

燃焼性能試験

※写真は燃焼性試験の一例であり、性能を保証するものではありません。

燃焼性試験（自社法評価）
（防炎シート＋各種テープ）
※試験片 角度 45°
※赤枠＝燃焼試験後

テープ種類	FR-10-WH（PEクロス）	Y-09-GR（PEクロス）	布テープ
酸素濃度 26%環境下での燃焼比較（自社法評価）（テープ単体） ※酸素濃度設定 26% ※着火 20 秒後	自己消火		
自己消火性	○	×	×

試験項目	測定値
厚み	0.21㎜
SUS 板粘着力	10N / 25㎜
SUS 板保持力	0.5㎜
引張強度	300N / 50㎜
酸素指数	26

※本データは参考値であり、保証値ではありません。

【ご使用上の注意】
- ●製造時に、シリコーンを使用しております。ご注意ください。
- ●本テープは自己消火性を有しますが、火災を消火する機能はありません。
- ●被着体の種類や燃焼条件によっては、効果を得られない場合がございます。
- ●被着体との適合性をご確認の上、ご使用ください。
- ●テープは直射日光や高温・高湿を避け、涼しい場所で保管してください。
- ●被着体表面のホコリ・油分・水分は、十分に取り除いてください。
- ●皮膚に炎症を起こす場合がありますので、人体には直接貼らないでください。
- ●電気を絶縁する機能はありません。

使用例

階段の養生に

資材置き場の養生に

柱・ポールの養生に

ダイヤテックス株式会社 https://www.diatex.co.jp
本　　社：東京都千代田区神田紺屋町7　神田システムビル5F　TEL:03-3254-3222(直)
大阪支店：大阪市中央区今橋2-3-16　JMFビル今橋01 7F　TEL:06-6222-8580(代)

23.05.2000(R)