

使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。

DURACoil®

デュラコイル 577

EN 388:2016



[参考データ]
EN 388:2003



商品名	発注コード	品番	税込価格(1双)		メーカー希望 小売価格(1双)	サイズ	手袋カラー	全長
			[8%]	[10%]				
DURACoil 577	160-9737	NO577-S	¥1,728	¥1,760	オープン	S	グレー	25cm
	160-9736	NO577-M				M		26.5cm
	160-9735	NO577-L				L		27.5cm
	160-9738	NO577-XL				XL		27.5cm



【材質】樹脂部：ニトリルゴム、繊維部：ポリエチレン・ガラス繊維（グラスファイバー）・ポリエステル・その他

発売元

ショーワグローブ株式会社

本社 / 〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
営業所 / 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

WEBサイトはコチラ

☎ 0120-641245 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)





独自の繊維「DURACoil®(デュラコイル)」

強くて使いやすい。さらに感触やわらか。

耐切創強度と作業性を両立

ショーワグローブ独自の繊維技術であるDURACoil®(デュラコイル)テクノロジー。グラスファイバーとハイマルチフィラメントを軸とした「DURACoil®」に、その他さまざまな種類の繊維を組み合わせ、耐切創強度と肌ざわりのよさ、作業性を実現しています。

ハイマルチフィラメントで、ソフトな風合い。

ハイマルチフィラメントを用いたカバーリング技術を開発し、風合いを高めています。



DURACoil® × ニトリルゴム

手のひらだけでなく、手の甲側までのコーティングが安心感を高める。

耐油性・耐摩耗性

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。



スベリ止め効果

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。



手のひらのコーティング部分拡大



認証マーク



ピクトグラム

EN 388:2016



4X42C

耐摩耗性	耐切創性 (回転刃試験)	耐引裂性	耐突刺性	耐切創性 (EN ISO 13997 TDM試験)
------	-----------------	------	------	------------------------------

ヨーロッパ(EU)にて制定されている

保護手袋の機械的物性強度を評価する規格基準です。

手袋本体に表示されたCEマーキングとピクトグラムは、欧州の規格 EN 388:2016に準拠した試験を行い、公認機関から認証を受けていることを表します。

●耐摩耗性

Min.	Max.
0 1 2 3	4

●耐引裂性

Min.	Max.
0 1 2 3	4

●耐切創性(回転刃試験)

N/A	Min.	Max.
X	0 1 2 3 4 5	

※N/A(Not Applicable)
=参照不可(この試験方法に
適さない製品のため)

●耐突刺性

Min.	Max.
0 1	2 3 4

●耐切創性

(EN ISO 13997 TDM試験)

No Data	Min.	Max.
X A B	C	D E F

「DURACoil®」はショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。