

お 客 様 各 位

2 0 2 6 年 2 月 2 6 日
株 式 会 社 ス リ ー ボ ン ド
サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ー ジ ム ン ト 本 部
サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ー ジ ム ン ト 企 画 部



THREEBOND 1206C 原料および原料製造場所変更の件

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、貴社にご愛顧いただいております以下の対象商品 におきまして、原料および原料の製造場所を変更させていただきます。急遽の変更連絡となり大変恐縮ですが、今回の変更に際しましてご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1) 対象商品

商品コード	商品名	容量
1206CB	THREEBOND 1206C	330ML
1206CE	THREEBOND 1206C	200G
1206CL	THREEBOND 1206C	20KG
1206CR	THREEBOND 1206C	200G

2) 変更理由／変更内容

製品原料の調達先と原料粉碎場所を変更させていただきます。変更に伴う商品品質、および配合組成上の影響はありません。

3) 品質への影響

これらの変更の際し、製造工程や品質規格項目への変更はありません。製品の特性・品質は変更前と同等です。

4) 変更実施時期

現行の原料在庫が無くなり次第、原料の変更を実施いたします。

2027年10月以降生産品より変更となる見込みです。

※変更原料の在庫量によって変更時期が変わる可能性があります。

以 上

《添付資料》各種物性比較

1. 初期物性

項目	試験方法	単位	品質規格	工場品	研究品	
				トレンドデータの平均 (現行70ロット分)	TB1206C (現行品)	TB1206C (代替品)
外観	3TS-2100-002	-	黒色	黒色	黒色	黒色
見掛け粘度	3TS-2F30-001	Pa・s	50~150	88	101	100
比重	3TS-2500-002	-	1.40~1.50	1.46	1.46	1.46
タックフリータイム	3TS-3130-005	min	90以内	10	10	10
硬さ	3TS-2B00-004	-	A30~65	A49	A47	A47
引張強さ	3TS-4190-001	MPa	1.0~3.0	2.2	2.3	2.3
伸び率	3TS-4190-001	%	240~560	388	350	400
引張せん断接着強さ (Fe/Fe)	3TS-4100-023	MPa	1.0~3.0	2.1	2.5	2.2

硬化条件 : (23±2℃), (50±5%)RH×168h

2. 保存性

項目	試験方法	単位	品質規格	現行品		代替品	
				初期	40℃×1ヶ月	初期	40℃×1ヶ月
外観	3TS-2100-002	-	黒色	黒色	黒色	黒色	黒色
見掛け粘度	3TS-2F30-001	Pa・s	50~150	101	109	100	114
比重	3TS-2500-002	-	1.40~1.50	1.46	1.46	1.46	1.45
タックフリータイム	3TS-3130-005	min	90以内	10	10	10	10
硬さ	3TS-2B00-004	-	A30~65	A47	A46	A47	A47
引張強さ	3TS-4190-001	MPa	1.0~3.0	2.3	2.3	2.3	2.4
伸び率	3TS-4190-001	%	240~560	350	355	400	390
引張せん断接着強さ (Fe/Fe)	3TS-4100-023	MPa	1.0~3.0	2.5	2.2	2.2	2.5

硬化条件 : (23±2℃), (50±5%)RH×168h

3. 耐熱性

