

超速乾リンサンデラストHB



JIS-K-5674・1種 F☆☆☆☆
鉛・クロムフリーさび止めペイント



さわやかな環境の提案

神 東 塗 料

鉛・クロムを含まない環境対応形塗料です。
速乾・厚膜・省工程を可能にした、さび止めペイントです。
4 k g 容量で補修用に最適な容量となっております。

特 長

- J I S K 5 6 7 4 1 種の認証品です。
- 省工程塗装が可能で、スプレー塗装で $70\mu\text{m}$ / 1 回塗りが可能です。
- はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。
- ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。

用 途

- 一般建築物、鉄鋼構造物、橋梁等の補修用に！

使用方法

- 缶を開け、十分にかきまぜ均一にし、うすめ液は塗料用シンナーをご使用下さい。
- 希釈率は、はけ塗り 5 ～ 1 0 %、エアレススプレー 5 ～ 1 0 % です。
- 塗装前に被塗面の油脂類、ごみ、さび等の不純物は完全に除去してください。
- 気温 5°C 以下、湿度 8 5 % 以上での塗装は避けてください。また、没水部での使用は避けてください。

標準塗装仕様

新設塗装 I

工 程	塗料名	標準塗膜 (μ m)	塗装方法	塗付量 (g / m ²)	塗装間隔	塗装区分
素地調整	I S O S a 2 1/2 以上（1 種ケレン） I S O S t 3 以上（2 種ケレン）				4 時間以内	工場
下塗 1 回目	超速乾リンサンデラスト HB	35	はけ	140	1 日～	
			エアレス	170	1 0 日	
下塗 2 回目	超速乾リンサンデラスト HB	35	はけ	140	1 日～	
			エアレス	170	6 ヶ月	
中塗	S P マリンペイント中塗	30	はけ	120	2 日～	現地
			エアレス	150	1 0 日	
上塗	S P マリン A ライト	25	はけ	110	—	
			エアレス	140		

新設塗装Ⅱ（省工程形塗装システム）

工 程	塗料名	標準塗膜 (μm)	塗装方法	塗付量 (g/m^2)	塗装間隔	塗装区分
素地調整	I S O S a 2 1/2 以上（1種ケレン） I S O S t 3 以上（2種ケレン）				4時間以内	工場
下塗	超速乾リンサンデラストHB	70	スプレー	310	1日～	
上塗	S P ワイド	50	スプレー	280	10日	

上塗塗料として【推奨】

- 油性塗料は、S P ペイント（合成樹脂調合ペイント）
容量：2 L，0.7 L，1／5 L
- 水性塗料は、水性つや有りキング（アクリルシリコン樹脂塗料）
容量：1.6 L、0.7 L、1／5 L （4 K，16 K 調色可能）

安全衛生

危険物分類	第4類 第2石油類
有機則	第2種有機溶剤等

製品構成

品 名	色 彩	荷 姿
超速乾リンサンデラストHB	赤さび色 （日塗工09－30L近似）	4kg
	N7 グレー （日塗工 N－70 近似）	4kg



総発売元 シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 TEL 03-5155-3770

大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口6丁目10番73号 TEL 06-6421-1418