

速乾さび止めK-21



JIS-K-5621・2種 F☆☆☆☆
一般さび止めペイント



さわやかな環境の提案

神東塗料

シントファミリー

速乾さび止めK-21は、アルキド樹脂および特殊変性の防錆油をビヒクルとした油性系さび止めペイントであり、JIS-K-5621・2種に合格し、一般さび止めペイントの普及品として建築・鉄骨・パイプ外面などに幅広く安心してご使用いただけます。

少量使用に便利な小缶の4kg容量です。

特長

- 乾燥が速く、塗装作業性（はけ・ローラー）に優れ、ダレやチヂミがありません。
- 鉄面へのなじみがよく、防食性能に優れ、上塗り塗料との付着性が良好です。
- JIS-K-5621・2種一般さび止めペイントに適合しています。
- 安価で、汎用的な使用に適しています。

用途

- 建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用

使用方法

- 缶を開け、十分にかきまぜ均一にし、うすめ液は塗料用シンナーをご使用下さい。
- 希釈率は、はけ・ローラー塗りの場合、5～10%です。
- 塗装前に被塗面の油脂類、ごみ、さび等の不純物は完全に除去してください。
- 気温5℃以下、湿度85%RH以上での塗装は避けてください。また、没水部での使用は避けてください。

標準塗装仕様

| 工程 | 塗料名 | 標準塗膜 μm | 塗装方法 | 塗付量 g/m ² | 塗装間隔 | 塗装区分 |
|-----------|---------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------|
| 素地調整 | 2種ケレン（St3）または3種ケレン（St2）以上 | | | | | |
| 下塗 1回目 | 速乾さび止めK-21 赤さび色、ねずみ色 | 35 | はけ ローラー | 120 | 1日～ 1か月 | 現地 |
| 下塗 2回目 | 速乾さび止めK-21 赤さび色、ねずみ色 | 35 | はけ ローラー | 120 | 1日～ 1か月 | 現地 |
| 上塗 1回目 | SPペイント 又は 木部鉄部用ウレタン | 25 | はけ ローラー | 110 | 1日～ 10日 | 現地 |
| 上塗 2回目 | SPペイント 又は 木部鉄部用ウレタン | 25 | はけ ローラー | 110 | | 現地 |

注） 塗装間隔は、標準状態（20±1℃、65±5%RH）で時間を示しています。
赤さび色以外（ねずみ色）の塗付量は、はけ140g/m²です。

推奨上塗塗料として

- 1. 油性塗料は、SPペイント（合成樹脂調合ペイント）
容量：2 L，0.7 L，1／5 L
- 2. より耐候性を求める場合は、木部鉄部用ウレタン（ポリウレタン樹脂塗料）
容量：1.6 L，0.7 L
- 3. 水性塗料は、水性つや有りキング（アクリルシリコン樹脂塗料）
容量：1.6 L、0.7 L、1／5 L （4 K，16 K 調色可能）

安全衛生

| | |
|-------|-----------|
| | 赤さび色・ねずみ色 |
| 危険物分類 | 指定可燃物・液体 |
| 有機則 | 第3種有機溶剤等 |

製品構成

| 品名 | 色彩 | 荷姿 |
|---------------------------|-----------|------|
| 速乾さび止めK-21（JIS-K-5621・2種） | 赤さび色、ねずみ色 | 4 kg |



総発売元 シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 Tel 03-5155-3770

大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口6丁目10番73号 Tel 06-6421-1418