

1液ウレタン系接着剤



木質床材直張り用接着剤UM350X(W)

■特徴

JIS A 5536
床仕上材用接着剤
認証番号 CE0308022

□☆☆☆☆

- JIS A 5536 認定品です。
- ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆品。
- JAIA 4 VOC 基準適合品です。
- 一液タイプなため、作業性に優れています。
- 一般住宅・マンション・店舗などの防音木質直張りフロアに適し床暖房対応品です。
- 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。

■施工方法

＜はじめに＞

ご使用にあたっては木質床材メーカーの「施工説明書」を必ず読み、現場条件・使用接着剤の適否を確認下さい

①下地調整

下地の凸凹を調整し、ゴミ、ホコリ、水分油分等を除去してください。

②塗布

クシ目ゴテで均一に、クシ目がハッキリつくように塗布して下さい。

③張り付け

塗布後、梅雨時・夏場は 30 分以内 冬場は 60 分以内に床材を張って下さい。

④養生

張り合わせ後は、床材の浮きがないよう仮釘、重し等を使用し、接着剤が硬化するまで養生して下さい。

注) 5℃以下では接着剤の硬化が極端に遅くなるため室温をヒーター等で加温してください。

■性状

主成分	ウレタン樹脂	
外観	淡黄色ペースト	
	夏タイプ	冬タイプ (W)
粘度 (Pa・s/23℃)	15～25	10～20
密度 (g/cm ³)	1.50～1.60	1.50～1.60
張り付け可能時間	30 分以内	60 分以内
標準硬化時間	1 日	冬場 2 日
標準塗布量	400g～500g/m ²	

■性能

J I S A 5 5 3 6 試験

単層又は複合フローリング		規 格 値	UM350X (W)
一般型／木質系下地：常 態		1・0 以上又は材破	0・7 フローリング 材破
耐熱型／木質系下地：常 態		1・0 以上又は材破	0・7 フローリング 材破
床 鳴 り 防 止 性 能	23℃	40db以下	32・0db
	40℃	40db以下	28・5db

*：試験方法、J I S A 5 5 3 6 に準拠

■有効期限

6ヶ月（常温保管（5-35℃））

■材料荷姿他

10kg × 2/梱

火気厳禁 第四類第3石油類 危険等級Ⅲ

【注意事項】

- ・本カタログに記載（または、本品の）仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ・ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用下さい。
- ・本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
- ・売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。
- ・本書記載の当社製品を廃棄する場合は、法令に従って廃棄してください。
- ・火気を近づけないで下さい。
- ・詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート（MSDS）をご請求下さい。
- ・本品は「健康上注意を要する物質（MDI）が1%以上含まれているので、皮膚に付着したり、蒸気を吸入するとかぶれや中毒を起こすおそれがあります。



お 求 め は

セメダイン株式会社

本 社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03)3442-1343
 東京支社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03)3442-1301
 大阪支社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10大阪岡本ビル8階 ☎(06)4964-5330
 名古屋支社 〒464-0026 名古屋市千種区井上町34 ☎(052)781-3166
 札幌営業所 ☎(011)271-4929 北関東営業所 ☎(0285)22-1291 福岡営業所 ☎(092)273-2070
 仙台営業所 ☎(022)284-6167 広島営業所 ☎(082)249-0941
<http://www.cemedine.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ先：接着技術相談センター
 TEL(03)3442-1311 FAX(03)3442-1380 ☎0120-58-4929（土曜・休日を除く10:00~17:00）