

中性サビカット



製品サイト▲

特長

- ☑ 鉄や鋼等の除錆剤(中性)です。
- ✓ サビの程度に応じて水で希釈してつけ込んでサビを除去します。
- ☑ 希釈濃度と浸漬時間を調整して使用します。

成 分

チオグリコール酸塩・キレート剤・グリコールエーテル系溶剤・ 非イオン系界面活性剤・精製水

使用方法

- ①サビの程度に応じて本剤を原液~水で30倍希釈し使用してください。
- ②希釈濃度と浸漬時間を調整してサビを除去してください。

長時間漬け込みますと変色する場合がございますのでご注意ください。

③サビを除去したら、直ちに液から引き上げ、水で本剤を洗い流してください。その後、防錆処理をしてください。赤紫色を呈したままの液に 長時間浸漬しますと金属表面が黒くなったりしますのでご注意ください。

| 中性サビカット 日本 |
|--|
| W1402 (F010608 |
| TOTAL SERVICE STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO |
| EM MITTALES PARTICIPATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN |
| THE RESIDENCE OF SECURITY STATES OF SECURITY SEC |
| THE REPORT OF THE PROPERTY OF |
| At Patrice of Control of Company and Total Control of C |
| B TATELON AND THE PROPERTY OF |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |
| SATISFIED FRANCES |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY AND |
| |
| |

S-9815



S-9816

| 品番 | 製品名 | 希望小売価格 1ヶあたり (税別) | 1 ケース |
|--------|--------------|------------------------|-------|
| S-9815 | 中性サビカット 4kg | 13,000円 | 4 ケ |
| S-9816 | 中性サビカット 18kg | 52,000円 | _ |

※予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

●飲用不可 人体に害がありますので、飲まないでください。●上記の用途以外には使用しないでください。●本剤の取扱いについては、中性であり酸・アルカリ性物質のような刺激性はありませんが、眼、皮膚等に付着しないように適切な防護具を着用してください。付着した場合は、流水で十分に洗浄してください。●鋳物・亜鉛・亜鉛合金・クロメート・ユニクローム・メッキ仕上げ品等には、悪影響を及ぼします可能性がございますので、目立たない場所で変色等の異常がないか確認してください。●子供の手の届くところに置かないでください。●念のために目立たない部分で試して変色等の異常がないか確認してください。●本剤の効力が無くなった赤紫色を呈したままの液に長時間浸漬しますと金属表面が黒くなったりしますのでご注意ください。

分鈴木油脂工業株式会社

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄 1-8-23

TEL: 06-6326-1118 FAX: 06-6326-0181

URL ▶ http://www.suzukiyushi.co.jp



お問い合わせ