

使用上のご注意

- 66 ナイロンの特性は乾燥しやすく、含水量が低下すると折れ易くなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
- 開封後保管する場合は必ず袋を密封してください。
- 厳寒期は特にケーブルタイ本体が固くなり、水分が蒸発しやすくなりますので、室温(25℃程度)に戻してからご使用ください。