



スパッタシート JIS A-1323 B種合格品

ベーシック片面

取扱説明書

この度はTRUSCO耐炎繊維製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
本製品は溶接、溶断の火花受けに最適なシートです。

性能

この生地は、JIS A-1323(工事用シートの溶接及び溶断火花による難燃性試験)のB種に合格しています。
ご使用の際にはこの試験方法を参考にしてください。

(JIS A-1323 B種試験条件)

合格基準	下記の条件で発生する溶断火花により、発炎及び、防火上有害な火花の貫通孔がないこと		
試験条件	鋼板の厚さ 4.5mm	切断速度 65cm/分	酸素圧力 2.0kg/cm ²

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然の防ぐための注意事項です。

警告!	■溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。 ■下記のことは、生地穴開きの原因となり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないでください。 * 強酸、強アルカリ薬品の付着させること * 付着したノロを無理に剥がすこと * パーナー等の直火に当てること * 重量物をのせ、ひきずること * 可燃性の油類・溶剤類を付着させること ■使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合には使用しないでください。 ■この生地は、建築工事用(メッシュ)シートとしては使用しないでください。 ■作業終了後はスパッタシートの上下、まわりの消火の確認をしてください。
------------	--

危険!	近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無にかかわらず、溶接作業や、火気を扱う作業はしないでください。引火や、爆発の危険があります。
------------	--

※シリコン加工品につきまして、製造工程にて綿状の耐炎繊維が生地上に乗ったままコーティングされ、その部分が模様やシミのように見えることがありますが、ご使用には差支えございません。
※シリコンは摩擦などにより茶色く変色することがありますが、ご使用には差支えございません。
※繊維物のため、糸の結び目がございすがご使用には差支えございません。
※製造時の気候条件などにより、シート色に差異が出る場合がございます。

この製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合は必ず、この取扱説明書を添えてお渡しください。
この取扱説明書は紛失しないよう大切に保管してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室  **0120-509-849**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

製造元 **吉野株式会社** <http://www.orange-book.com/>