



材質:EPDMスポンジ
密度:0.13±0.05
色:グレー
製造国:日本

参考物性値

試験項目	実測値	試験条件
常態物性	引張強さ(N/mm ²)	0.34
	伸び(%)	190
	硬さ(ASKER タイプ C型)	5
密度(g/cm ³)	0.13	水中置換法
老化物性	引張強さ変化率(%)	-12
	伸び変化率(%)	-29
	硬さ変化(ポイント)	+4

注) 当試験結果に記載されたデータは、実測値の一例であり、規格値ではありません。

—以上—

品番	品名	a(mm)	b(mm)	c(M)	テープ有or無
TAFGL31010M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×10mm×10m	3	10	10	有
TAFGL31510M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×15mm×10m	3	15	10	有
TAFGL32010M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×20mm×10m	3	20	10	有
TAFGL32510M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×25mm×10m	3	25	10	有
TAFGL33010M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×30mm×10m	3	30	10	有
TAFGL34010M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×40mm×10m	3	40	10	有
TAFGL35010M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×50mm×10m	3	50	10	有
TAFGL37510M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×75mm×10m	3	75	10	有
TAFGL310010M	タフロングEPDMテープ グレー3mm×100mm×10m	3	100	10	有
TAFGL51010M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×10mm×10m	5	10	10	有
TAFGL51510M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×15mm×10m	5	15	10	有
TAFGL52010M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×20mm×10m	5	20	10	有
TAFGL52510M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×25mm×10m	5	25	10	有
TAFGL53010M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×30mm×10m	5	30	10	有
TAFGL54010M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×40mm×10m	5	40	10	有
TAFGL55010M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×50mm×10m	5	50	10	有
TAFGL57510M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×75mm×10m	5	75	10	有
TAFGL510010M	タフロングEPDMテープ グレー5mm×100mm×10m	5	100	10	有
TAFGL101010M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×10mm×10m	10	10	10	有
TAFGL101510M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×15mm×10m	10	15	10	有
TAFGL102010M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×20mm×10m	10	20	10	有
TAFGL102510M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×25mm×10m	10	25	10	有
TAFGL103010M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×30mm×10m	10	30	10	有
TAFGL104010M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×40mm×10m	10	40	10	有
TAFGL105010M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×50mm×10m	10	50	10	有
TAFGL107510M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×75mm×10m	10	75	10	有
TAFGL1010010M	タフロングEPDMテープ グレー10mm×100mm×10m	10	100	10	有

作成日 2020/05/19	検図 増田	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 タフロングEPDMテープ	品番 TAFGL0000010M
-------------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------